Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności

Opis produktu:
Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności jest przeznaczony do wygładzania pod obróbkę ręczną. Należy on do grupy zapraw P IV zgodnie z DIN V 18550 bądź B4 zgodnie z DIN EN 13279-1. Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności odznacza się wysoką wydajnością, doskonałą przyczepnością i łatwym gładzeniem.

Skład:
gips, wapno, lekkie dodatki mineralne, dodatki ułatwiające przeróbkę i polepszające przyczepność.

Zakres zastosowania:
Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności nadaje się do jednowarstwowego nanoszenia na powierzchnie sufitów i ścian betonowych lub murowanych we wnętrzu pomieszczeń. Nadaje się także do prac renowacyjnych, napraw i poprawek. Dopuszczony do stosowania w kuchniach i łazienkach w mieszkaniach zgodnie z DIN V 18550.

Zużycie materiału:

Grubość tynku*:	10 mm	ok. 7,7 kg/m^2	ok. 3,2 m^2/worek 25 kg/worek

*Grubość tynku: jednowarstwowo od 5 do 25 mm.

Sposób użycia:
Tynkowane podłoże musi być chłonne, czyste, suche, twarde, nośne i wolne od wykwitów oraz tworzących warstwy substancji o działaniu antyadhezyjnym. Przed tynkowaniem powlec skorodowane i utlenienie części metalowe odpowiednim środkiem antykorozyjnym. Silnie chłonne tynkowane podłoża należy zagruntować blokadą przypiekania. Nie wolno tynkować na świeżym betonie lub betonie o zawartości wilgoci > 3,0% wag. Szczelne, niechłonne podłoża oraz powierzchnie betonowe przygotować preparatem kontaktowym do betonu. Należy przestrzegać czasów schnięcia bądź twardnienia powłoki podkładowej lub mostka adhezyjnego.

Używać tylko czystych naczyń i narzędzi oraz czystej wody, nie mieszać z innymi materiałami. Worek 25 kg tynku gipsowego o podwyższonej przyczepności ręcznie lub za pomocą mieszadła zmieszać z 15–17 l wody, usuwając grudki. Ściągnąć tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności na gładko łatą tynkarską. Po wystarczającym stwardnieniu lekki zwilżyć, przetrzeć filcem i wygładzić pacą stalową. Po naniesieniu tynku zapewnić wystarczającą wentylację. Po związaniu tynku na betonowych płytach sufitowych pionowo przeciąć powierzchnie tynku na brzegach. W zależności od tynkowanego podłoża i warunków atmosferycznych czas zużycia wynosi ok. 60 minut. Wysokie temperatury, przeciąg, zabrudzone narzędzia lub zanieczyszczona woda mogą znacznie skrócić czas zużycia.

Składowanie:
W suchym miejscu, chronionym przed wilgocią można składować przez 6 miesięcy.

Forma dostawy:

w workach papierowych 25 kg	40 worków na palecie

Dane techniczne:

Zapotrzebowanie wody:	ok. 15–17 l/worek
Wytrzymałość na ściskanie:	ok. 2,5 N/mm^2
Wydajność:	ok. 1300 l/t
Przewodność cieplna:	ok. 0,28 W/mK
Współczynnik absorpcji wody:	nie dotyczy
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ:	ca. 8

Należy szczególnie przestrzegać:
Świeżo naniesiony tynk należy chronić odpowiednimi środkami przed zbyt szybkim usuwaniem wody przez wiatr lub wysoką temperaturę oraz przed działaniem mrozu. Nie wykonywać robót, jeżeli temperatura powietrza lub budynku może spaść poniżej +5 °C lub oczekiwane są przymrozki. Po użyciu natychmiast oczyścić narzędzia. Przed nakładaniem przykryć lub okleić zagrożone zakresy (szkło, ceramikę, drewno, metal itp.).

Utylizacja:
Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione worki (nie sypiące się). Stwardniałe resztki materiału usuwać jako gruz budowlany lub odpady budowlane.

Porady bezpieczeństwa:
Tynk gipsowy o podwyższonej przyczepności zawiera wapno i dlatego zasadowo reaguje z wilgocią. Oznaczenie zagrożenia: Xi drażniący. Działa drażniąco na oczy. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać pyłu. W razie kontaktu z oczami natychmiast dokładnie wypłukać oczy wodą. W razie kontaktu ze skórą natychmiast umyć dużą ilością wody. Podczas pracy nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice oraz okulary ochronne / ochronę twarzy. W przypadku połknięcia zasięgnąć porady lekarza oraz pokazać etykietę lub opakowanie. Bezwzględnie przestrzegać karty charakterystyki WE.

Wskazówka:
Wszystkie nasze produkty są poddawane własnemu i zewnętrznemu nadzorowi we własnym laboratorium. Powyższe informacje stanowią poradę i bazują na naszym aktualnym stanie wiedzy. Musimy jednak wykluczyć wiążący charakter poszczególnych zaleceń, ponieważ stosowanie i metody przeróbki nie leżą w gestii naszych wpływów, a różne właściwości podłoży wymagają odpowiedniego doboru materiałów przy uwzględnieniu wymagań specjalistycznych i doświadczeń rzemieślniczych. Należy zawsze przestrzegać obowiązujących norm, atestów i dyrektyw. Nasz dział porad specjalistycznych chętnie odpowie na wszystkie pytania techniczne.

Stan: lipiec 2014 r.

Dalszych informacji
udziela **infolinia**
serwisowa:

0049 (0) 800/1 01 63 70

BAHAG AG
Postfach 100561

D-68005 Mannheim