Silikonski predhodni premaz

Izboljša adhezijo silikonske tesnilne mase PROBAU na akrilnih kadeh, steklu, kovinah (aluminiju, jeklu, nerjavnem jeklu, cinku, beli pločevini) ali plastikah (ABS, trdi PVC, PA 6.6, GFK, SMC, PUR). Ne oblikuje sloja, se posuši brez ne razgrajenih ostankov.

Uporaba:
Za predhodno obdelavo nevpojnih podlag.
Očistite podlago. Silikonski predhodni premaz nanesite na suhe spojne stranice s čopičem ali krpo (brez vlaken). Čas do popolne osušitve znaša pribl. 10 minut.
Naslednje lepljenje je treba izvesti po 24 urah.
Čas zračenja ne sme biti prekratek. Pri uporabi na poroznih podlagah lahko pride do motnjah pri utrjevanju pri sledečem lepljenju. Pri neznanih ali novih materialih je treba nujno izvesti preizkus uporabnosti in združljivosti.

Material:
sintetična smola, ki vsebuje topilo
Barva: presojno rumenkasta
Konsistenca: nizka
Gostota: pri +20 °C 0,8 g/cm³

Podlaga:
suha, brez umazanije, olja in maščob ter prosta vseh zrahljanih delcev.

Skladiščenje:
na suhem in zaščiteno pred zmrzali (ne pod 10 °C)

Poraba
20-40 g/m²

Vsebina:
100 ml

Rok trajanja najmanj do:
V neodprti originalni embalaži 24 mesecev od datuma proizvodnje, glej žig na embalaži.

Odstranjevanje odpadkov:
Samo popolnoma izpraznjeno posodo je mogoče reciklirati.

Za napake pri uporabi in njihove posledice ne prevzemamo jamstva.

Napotek:
Upoštevajte navodila na embalaži.

Silikonski predhodni premaz

Napotki temeljijo na obsežnih raziskavah in praktičnih izkušnjah. Le-teh pa ni mogoče prenesti na vsak primer uporabe. Zato vam priporočamo, da po potrebi izvedete preizkuse uporabe. V okviru nadaljnjega razvoja si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb. Sicer veljajo naši splošni poslovni pogoji.

Nadaljnje informacije preko:
Direktne številke servisne službe: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Poštni predal 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

BAHAG AG
Poštni predal 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb