

## Abdichtungsbahn ADB

**Anwendung:**

PROBAU Abdichtungsbahn ist beidseitig vliesbeschichtet, hoch reißfest sowie wasserdampfbremsend. Gute Verbundhaftung zu zementären Dünnbettmörteln und flüssigen Verbundabdichtungen. Lässt sich leicht verarbeiten und ist besonders als schnelle Abdichtungsmaßnahme geeignet. Eine Alterungs- und Alkalibeständigkeit ist gegeben. Zur Abdichtung unter keramischen Belägen bei nicht drückendem Wasser in Nassräumen, Bädern sowie Balkonen und Terrassen bei mäßiger Beanspruchung entsprechend den Beanspruchungsklassen A0 und B0 nach dem ZDB-Merkblatt.

**Schichtstärke:**

0,35 mm

**Sperrfolie:**

Polyethylen

**Untergrund:**

Geeignet für Untergründe mit ausreichender Festigkeit, wie beheizte und unbeheizte Estriche, Beton, Mauerwerk, Porenbeton und Putz sowie Gipskarton und Gipsfaserplatten. Der Untergrund muss fest, tragfähig und weitgehend eben sein. Verschmutzungen von Öl, Fett oder anderen Trennmitteln sind zu entfernen. Fehlstellen und kleine Ausbrüche sind mit PROBAU Estrichbeton auszubessern. Die Restfeuchte des Untergrundes ist zu beachten.

**Verarbeitung:**

Die benötigten Bahnen vor der Verarbeitung mit einem Messer oder Schere zuschneiden. Mit einer 4 mm Zahnung wird PROBAU Fliesenkleber auf die Fläche aufgezogen, in das frische Mörtelbett die Bahn eingelegt und mit einem Glätter vollflächig angedrückt. Die Stoßbereiche sind überlappend auszuführen. Diese sind mit PROBAU Duschdichtanstrich zu verkleben. Eine Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten. Rohrdurchführungen und Abläufe sind mit PROBAU Wandrohrmanschetten abzudichten, Ecken und Wand-Bodenanschlüsse mit PROBAU Duschdichtband. Diese sind in die erste Lage PROBAU Duschdichtanstrich frisch einzulegen und mit der zweiten zu überarbeiten. PROBAU Abdichtungsbahn kann nicht als Nuttschicht eingesetzt werden. Die verlegte Bahn muss mit keramischen Belägen belegt werden. Verarbeitung nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter +5°C. Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Verbrauch:**

1,05 m/m (Überlappung von mind. 5 cm ist einzuhalten)

**Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

**Lieferform:**

1 x 5 m-Rolle

## Abdichtungsbahn ADB

**Hinweis:**

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Weitere Auskünfte durch:**

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb