

Bitumen-Voranstrich

Lösemittelhaltiger, dünnflüssiger Bitumen-Voranstrich zur Grundierung auf saugfähigen, mineralischen Untergründen.

Verwendungszweck:

PROBAU Bitumen-Voranstrich ist gebrauchsfertig und im Außenbereich auf allen mineralischen Untergründen als Vorbehandlung anwendbar. Zur Vorbeugung und Haftverbesserung für nachfolgende Beschichtungen wie Bitumen-Dachlack, Bitumen-Isolieranstrich oder Bitumen-Kaltklebemasse auf Blech, Holz und Bitumen-Bahnen einsetzbar.

Werkstoff:

PROBAU Bitumen-Voranstrich ist ein dünnflüssiger, gut haftender, hochwertiger, geruchsschwacher, lösemittelhaltiger Bitumen-Anstrich.

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, oberflächentrocken, sauber und frei von Verunreinigungen aller Art sein. Lose Teile sind zu entfernen. Putze müssen rau abgerieben und nicht geglättet werden. Nicht geeignet für die Anwendung auf Polystyrol.

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes werden ca. 150 ml/m² benötigt.

Verarbeitung:

PROBAU Bitumen-Voranstrich in einem Arbeitsgang mit Rolle oder Bürste o. Ä. auf den vorbereiteten Untergrund auftragen. Nachfolgende Beschichtungen sind erst nach dem Durchtrocknen des Bitumen-Voranstriches (ca. 24 Stunden) aufzutragen. Nach ca. 4 Stunden ist der Voranstrich regenfest.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter 0 °C erfolgen. Frisch aufgetragenen Anstrich vor Regen schützen. Bei der Verarbeitung für ausreichende Belüftung sorgen. Intensives Einatmen oder Dämpfe vermeiden. Nicht in Kanalisation oder ins Grundwasser gelangen lassen.

Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Nach ca. 4 Stunden ist der Anstrich regenfest. Die Durchtrocknungszeit beträgt ca. 24 Stunden. Temperaturbereich bei der Verarbeitung: >0 °C bis +35 °C.

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Zusammensetzung:

Bitumen, Haftmittel, organische Lösemittel.

Lieferform:

5-Liter-, 10-Liter-Eimer



Bitumen-Voranstrich

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Hinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb