

## Flexkleber schnell

Hochwertiger, schnell abbindender Fliesenkleber für Wand- und Bodenfliesen. Innen und außen verarbeitbar.

### Verwendungszweck:

Flexkleber schnell eignet sich für die Verklebung von Fliesen, Platten, Mosaik, Steingut, Spaltplatten, Klinkerplatten und Naturstein (außer Marmor) auf Beton, Putz, Estrich, Mauerwerk und Klinker. Als großformatige Fliesen können im Bodenbereich Formate von max. 1000 x 1000 mm verlegt werden. Hierbei sind erhöhte Anforderungen an die Ebenheit des Untergrundes sicherzustellen. Darüber hinaus ist er für die schnelle Verlegung und Reparatur keramischer Beläge auch in Kühlräumen und gewerblichen Nassräumen geeignet. Flexkleber schnell ist einsetzbar als Dünn- und Mittelbettmörtel im Innen- und Außenbereich.



### Werkstoff:

Flexkleber schnell ist ein hochwertiger, schnell abbindender Fliesenkleber. Er ist zementgebunden, hydraulisch erhärtend und zeichnet sich durch seine schnelle Begeh- und Verfugbarkeit aus. Nach Erhärtung ist der Fliesenkleber wasserfest, witterungs-, wärme- und frostbeständig. Flexkleber schnell ist chromatarm. C2 FT gem. DIN EN 12004.

### Verarbeitung:

Flexkleber schnell mit ca. 2,5 l sauberem Wasser pro 10 kg-Gebinde unter ständigem Rühren zu einem knollenfreien Mörtel anmischen. Nicht mehr Mörtel anmischen als Fliesen in 30 Minuten verlegt werden können. Nach einer Reifezeit von ca. 5 Minuten nochmals aufrühren und anschließend verarbeiten.

Der Verlegemörtel wird mit einem geeigneten Zahnpachtel auf den Untergrund aufgetragen und gleichmäßig durchgekämmt, so dass eine vollflächige Verklebung gewährleistet ist. Die Flächen dürfen jeweils nur so groß sein, dass die Fliesen innerhalb der offenen Zeit – also vor der Hautbildung – in ein pastöses Klebett eingelegt werden können. In den Fugen ausgetretenen Verlegemörtel sofort mindestens auf Fliesendicke auskratzen. Nach einer Abbindezeit von ca. 2 Stunden kann der Fliesenbelag verfugt werden. Bei großformatigen Fliesen und Platten und/oder größeren Materialschichtdicken des Klebemörtels sind längere Trocknungszeiten einzuplanen.

Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C erfolgen. Frisch verklebte Flächen vor zu raschem Wasserentzug (z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Zugluft), Frost und Niederschlag schützen.

### Verarbeitungs-/Erhärtungszeiten:

Die Verarbeitungszeit bei +20 °C beträgt ca. 30 Minuten. Je nach Temperatur ist der Fliesenbelag nach ca. 2 Stunden begeh- und verfugbar.

### Verbrauch:

Der Verbrauch richtet sich nach Fliesenformat bzw. Auftragsdicke (Zahnung):

Format	Zahnung	Verbrauch
Fliesen	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup>
Profilierte Rückseite	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>
Als Mittelbettmörtel	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m <sup>2</sup>

### Untergrund:

## Flexkleber schnell

Der Untergrund muss fest, tragfähig, formstabil und frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett und losen Teilen sein. Stark saugende Untergründe sind vorzunässen oder mit Haftemulsion vorzubehandeln. Farbbeschichtungen sind abzuschleifen oder abzubeizen und abzuwischen. Nicht geeignet sind unebene, flexible und durch Feuchtigkeit verformbare Bauteile, wie z. B. Holz und mürbe Putze.

**Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

**Zusammensetzung:**

Zement, Zuschläge, Zusatzstoffe

**Lieferform:**

10-kg-Sack

**Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit. Sicherheitshinweise auf dem Sack beachten.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

**Weitere Auskünfte durch:**

Service-Hotline: 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Bern

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb