



Flächen- und Glättspachtel

Trockenbauspachtelmasse
Löcher ausbessern
Wandrisse ausbessern



Enduit égalisateur et enduit pour surfaces
Špatula za veće površine i poravnavanje

5 kg



quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
13
Nr. 101556
EN 13279-1
EN 13279-1-C7/20/2
Gips-Flächenspachtel

Brandverhalten: A1
Luftschalldämmung: NPD
Wärmedurchlasswiderstand: NPD

DEU / FRA / HRV
P-Sätze / Phrases-P / P-upozorenja

P 102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. / Tenir hors de portée des enfants. / Ne smije doći u dječje ruke.
P 301+310: Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. / En cas d'ingestion: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. / U slučaju progutivanja: Kontaktirajte odmah centar za otrovne slučaje ili lekara.

Flächen- und Glättspachtel

Trockenbauspachtelmasse
Löcher ausbessern
Wandrisse ausbessern



Enduit égalisateur et enduit pour surfaces
Špatula za veće površine i poravnavanje

5 kg

DEU Flächen- und Glättspachtel

Anwendung: Flächen- und Glättspachtel ist geeignet als Glät- und Füllspachtel auf allen mineralischen Untergründen, zur Herstellung von Rissen und Auslässen und Verfüllen von Löchern, zur Verspachtelung von Gips und Gipsbauplatten. Darüber hinaus eignet er sich zum Verfügen von Betonresten, zum Ausgleichen von Unebenheiten, zum Montieren von Haltersungen, Steckdosen u. Ä. und zum Basteln und Modellieren. Für innen.

Untergrund: Der Untergrund muss tragfähig, sauber sowie staub- und fettfrei sein. Lose, nicht haftende Teile sind zu entfernen. Vor Verarbeitung Untergründe anwaschen. Stark saugende Flächen sind ebenso wie Holzuntergründe vorab mit der PROBAU Haftemulsion vorzubehandeln. Glatte Flächen leicht aufrauen.

Verarbeitung: Der Flächen- und Glättspachtel wird in ca. 3 l sauberes Wasser pro 1 kg-Gebinde eingestreut und mittels Kelle oder Bohrschne zu einer breiigen, knolligen Masse angerichtet. Der Auftrag erfolgt direkt nach dem Anrühren mit Kelle oder Glätter. Es sollte nur soviel Material angerichtet werden, wie in ca. 45 Minuten verarbeitetbar ist. Nach Erhärting des Innenpachtels plus lässt dieser sich leicht schleifen, dübeln und Nageln. Sollen anschließend Anstriche erfolgen, so ist vorab eine Behandlung mit dem PROBAU Tiefengrund notwendig.

Verbrauch: Pro Millimeter Auftragsdicke werden je m² Fläche ca. 0,9-1,0 kg Trockenmörtel benötigt.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Enduit égalisateur et enduit pour surfaces

Utilisation : L'enduit égalisateur et enduit pour surfaces est adapté en tant qu'enduit de lisage et de remplissage sur tous les supports minéraux, pour réaliser des répis fins, pour réparer et boucher les trous, pour enduire des plâtres et plaques de plâtre. Il est également approprié pour faire les jointures de morceaux de béton, pour effacer les irrégularités, pour monter des supports, des prises électriques et autres éléments semblables ainsi que pour bricoler et faire des modèles. Pour l'intérieur.

Support : Le support doit être stable, propre ainsi que nettoyé de toute poussière et grasse. Les parties séparées ou non-adhérentes doivent être enlevées. Humidifiez le support avant la préparation. Les surfaces très absorbantes doivent tout comme les supports en bois être préalablement traitées avec l'émanation adhésive PROBAU. Légerement gratter les surfaces lisses.

Mise en œuvre : Réparer l'enduit égalisateur et enduit pour surfaces dans en ca. 3 l'eau propre pour 5 kg de produit et le mélanger avec une spatule ou un pétale jusqu'à obtention d'une pâte visqueuse et sans grumeau. L'usage effectuer directement après la préparation du mélange à l'aide d'une truelle ou d'une spatule. Ne préparez qu'une quantité de matériel qui soit utilisable en 45 minutes. L'enduit égalisateur et enduit pour surfaces est facile à tailler, à percer et les chevilles faciles à poser. Si une peinture s'en suit, il est nécessaire d'effectuer un traitement avec le PROBAU profond.

Rendement: 1,0 kg de mortier sec sont nécessaires pour chaque millimètre d'épaisseur et pour chaque m².

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.



Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)180/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu



Gilt nur für Österreich

PFGS 5
5 kg

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.



Nur im **BAUHAUS**

