

PROBAU®

Nivellierspachtel schnell PNSP S10

Für innen Nach 3 Stunden begehrbar Auftragsdicke bis 30 mm



Mortier de nivellement rapide Masa za niveliranje – brzo stvrdnjavajuća 10 kg



DEU Nivellierspachtel schnell

Anwendung: Selbstverlaufende, schnellhärtende, faserverstärkte Belegausgleichsmasse für Schichtdicken von 0 - 30 mm. Für innen. Nach Aushärtung können Fliesen, Naturstein und Bodenplatten, Parkett, Teppich-, Kunststoffböden verlegt werden. Durch die Faserverstärkung gute Rissicherheit.

Untergrund: Der Untergrund muss fest, tragfähig und staubfrei sein. Schutz, Öl, Fett und lose Teile sowie alte Anstriche entfernen. Betonuntergründe müssen saugfähig und frei von Zementleim sein (ggf. aufrauen). Betonuntergründe und Estriche mit PROBAU Haftemulsion vorbereiten. Die Haftemulsion muss vor Auftrag des Nivellierspachtels flächendeckend durchgetrocknet und mind. 1 Tag alt sein. Angrenzende Bauteile z. B. Wände mit einem flexiblen Randstreifen versehen. Nicht geeignet sind Untergründe, die flexibel oder durch Feuchtigkeit verformbar sind, wie z. B. Holz.

Verarbeitung: Der Nivellierspachtel schnell ist unter ständigem Rühren mit ca. 2,5 l Wasser pro 10-kg-Gebinde zu einem knollenfreien, fließfähigen Mörtel anzumischen. Dazu 2/3 Wassermenge in den Mörtelkübel vorgeben, das Material durchmischen und anschließend das restliche Wasser dazugeben und durchquirlen. Nivellierspachtel schnell ca. 2-3 Minuten reifen lassen und nochmals kurz durchmischen. Nicht mehr Material anmischen als in 25 Minuten verarbeitbar ist. Die Ausgleichsmasse auf den Boden gießen und mit einem Gummirührer gleichmäßig auf den Untergrund verteilen. Zur Vermeidung der Blasenbildung empfiehlt es sich nach Verteilen der Masse diese mit einem harten Strahlensieb oder einer Strahlwalze zu entlüften. Die Gesamtauftragsdicke von 30 mm darf nicht überschritten werden. Die Verarbeitung sollte nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C und nicht über + 30 °C erfolgen. Nach 1 Tag können Fliesen und Platten verlegt werden. Die Verlegung von dampfdichten Belägen und Parkett erfolgt nach frühestens 7 Tagen. Frischen Mörtel vor zu schneller Austrocknung, Frost, Niederschlag schützen.

Verbrauch: Pro Millimeter Auftragsdicke werden je m² Fläche ca. 1,3 kg Trockenmörtel benötigt.

Lagerung: Trocken und sachgerecht.

FRA Mortier de nivellement rapide

Utilisation: Masse d'égalisation fluide à prise rapide et riche en filaments pour des épaisseurs de couche de 0 - 30 mm. Pour l'intérieur. Une fois durcie, la masse d'égalisation peut être recouverte de carrelage, de pierres naturelles fines, de plaques de sol, de parquet, tapis et linoléum. Plus de sécurité contre les infiltrations grâce au renforcement de fibres.

Support : Le support doit être solide, stable et propre. Enlever toute trace de poussière, d'huile, de graisse ainsi que les parties séparées et les traces de peinture. Les supports en béton doivent être absorbants et nettoyés de toute colle de ciment (gratter si nécessaire). Traiter les supports de béton et chapes avec l'émulsion adhésive PROBAU. L'émulsion adhésive doit être sèche de façon à avoir formé un film et être appliquée depuis au moins un jour avant la pose du mortier de nivellement. Protéger les constructions alentours, par ex. les murs avec une bande flexible. N'est pas adapté aux supports flexibles ou meubles à cause de l'humidité, tels que le bois par ex.

Mise en oeuvre : Mélanger l'enduit de nivellement rapide de façon régulière à env. 2,5 l d'eau pour 10 kg de produit jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux et fluide. Rajouter 2/3 d'eau dans le seau à mortier, mélanger et verser le reste de l'eau et mélanger. Laisser reposer le mortier de nivellement env. 2 - 3 minutes et mélanger à nouveau. Ne pas préparer plus de mortier qu'il ne peut en être appliqué en 25 minutes. Verser la masse d'égalisation sur le sol et la répartir régulièrement sur les sol à l'aide d'une radette en plastique. Pour éviter la formation de cloques, il est recommandé de purger la masse à l'aide d'un balai dur ou d'un rouleau barbelé. L'épaisseur maximale de 30 mm ne doit pas être dépassée. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 30°C. Carrelages et plaques peuvent être posés après une journée. La pose de revêtements et parquets étanches à la vapeur peut être effectuée après 7 jours. Protéger le mortier frais du dessèchement, du gel et des intempéries.

Rendement : Il faut env. 1,3 kg de mortier par m² par mm d'épaisseur de couche.

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.

HRV Masa za niveliranje – brzo stvrdnjavajuća

Primjena: Samonivelnajuća, brzo stvrdnjavajuća, vlaknima ojačana masa za izravnavanje podova, za slojeve debljine od 0 - 30 mm. Za unutarnje radove. Nakon stvrdnjavanja se mogu položiti pločice, ploče od prirodnog kamena i podne ploče, parket, tepih, plastični podovi. Zbog ojačanja vlaknima dobiva značajicu od stvaranja pukotina.

Podloga : Podloga mora biti čvrsta, stabilna i bez prašine. Odstraniti prljavštinu, ulje, masnoću i nepravilnoće dijelove kao i stare premaze. Betonske podloge moraju biti upijajuće i bez cementne paste (po potrebi ohrapaviti). Betonske podloge i estrihe prethodno obrađati PROBAU vezivnom premazom. Vezivni premaz mora prije nanošenja biti tako osušen da se stvorio film staraj najmanje 1 dan. Na okolne građevinske elemente, na primjer na zidove, pričvrstiti fleksibilne rubne trake. Fleksibilne podloge ili podloge koje se deformiraju zbog vjetrova vlage, kao na primjer drvo, nisu prikladne.

Mise en oeuvre : Mješanje l'enduit de nivellement rapide de façon régulière à env. 2,5 l d'eau pour 10 kg de produit jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux et fluide. Rajouter 2/3 d'eau dans le seau à mortier, mélanger et verser le reste de l'eau et mélanger. Laisser reposer le mortier de nivellement env. 2 - 3 minutes et mélanger à nouveau. Ne pas préparer plus de mortier qu'il ne peut en être appliqué en 25 minutes. Verser la masse d'égalisation sur le sol et la répartir régulièrement sur les sol à l'aide d'une radette en plastique. Pour éviter la formation de cloques, il est recommandé de purger la masse à l'aide d'un balai dur ou d'un rouleau barbelé. L'épaisseur maximale de 30 mm ne doit pas être dépassée. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à + 5 °C ou supérieure à + 30°C. Carrelages et plaques peuvent être posés après une journée. La pose de revêtements et parquets étanches à la vapeur peut être effectuée après 7 jours. Protéger le mortier frais du dessèchement, du gel et des intempéries.

Rendement : Il faut env. 1,3 kg de mortier par m² par mm d'épaisseur de couche.

Stockage : Au sec et conformément aux spécificités.

Schichtdicke (mm) / Epaisseur de couche (mm) / Povšina po ređ (mm)	3	5	10	15	30
Fläche je Sack (m ²) / Surface po sac (m ²) / Površina po ređ (m ²)	2,5	1,5	0,75	0,5	0,25



Hergestellt für:
BAUHAUS (Schweiz) AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:
0049 (0)1 80/3 00 04 62
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.
www.probau.eu

Der Hersteller dieses
Produktes ist zertifiziert
nach Qualitätsnorm
DIN EN ISO 9001.

Nur im **BAUHAUS®**

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück
Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853
info@quick-mix.de • www.quick-mix.de



Flexkleber schnell
Dieses Produkt enthält Portlandzement.
DEU H+P-Sätze: H 315 Verursacht Hautreizungen. H 318 Verursacht schwere Augenschäden. H 335 Kann die Atemwege reizen. P 102 Dart nicht in die Hände von Kindern gelangen. P 261 Einatmen von Staub vermeiden. P 271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P 280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P 302+352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P 304+340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P 305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P 310 Sofort GIFTINFORMATIONSS-ZENTRUM oder Arzt anrufen. P 332+313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe heranziehen. P 362 kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei sachgerechter, trockener Lagerung für mindestens 12 Monate ab Herstellungsdatum chromatam.

Colle rapide
Contient du ciment de portland.
FRA Phrases-H+P: H 315 Provoque une irritation cutanée. H 318 Provoque des lésions oculaires graves. H 335 Peut irriter les voies respiratoires. P 102 Tenir hors de portée des enfants. P 261 Éviter de respirer les poussières. P 271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P 280 Porter des gants de protection/les vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P 302+352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P 304+340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P 305+351+338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P 310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P 332+313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. P 362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. 12 mois au minimum à partir de la date de fabrication avec un stockage approprié au sec dans un chromatam.

Brzozveno ljepilo
Ovaj proizvod sadrži portlandski cement.
HRV H+P-ječnice: H 315 Uzrokuje nadražanje kože. H 318 Uzrokuje teška oštećenja očiju. H 335 Može nadražiti dišne putove. P 102 Ne smije dospjeti u dječje ruke. P 261 Izbjegavajte udizanje prašine. P 271 Radite samo na otvorenom ili u dobro ventiliranim prostorijama. P 280 Nosite zaštitne rukavice/zaslitnu odjeću/štitnike za oči/štitnike za lice. P 302+352 U SLUČAJU KONTAKTA S KOŽOM: isperite s mnogo vode i sapuna. P 304+340 U SLUČAJU UDISANJA: Odnesite na svjež zrak i postavite u položaj koji omogućuje disanje. P 305+351+338 U SLUČAJU KONTAKTA S OČIMA: Nekoliko minuta pažljivo ispirite vodom. Po mogućnosti uklonite postojeće kontaktne leće. Nastavite s ispiranjem. P 310 Odmah se obratite CENTRU ZA INFORMACIJE O OTROVIMA ili liječniku. P 332+313 U slučaju nadražanja kože: potražite liječnički savjet/liječničku pomoć. P 362 Svučite kontaminiranu odjeću i operite je prije ponovnog nošenja. U slučaju stručnog skladištenja na suhom najmanje 12 mjeseci od datuma proizvodnje s niskim udjelom kromata.

PROBAU®

Nivellierspachtel 10 kg schnell

PNSP S10

Mortier de nivellement rapide
Masa za niveliranje – brzo stvrdnjavajuća



4 004637 207357