

Mortier-colle flexible rapide

Mortier-colle flexible de haute qualité, à prise rapide, pour carreaux muraux et de sol. Mise en œuvre possible à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaine d'utilisation :

Le mortier-colle flexible rapide convient à la pose de carreaux, dalles, mosaïques, grès céramique, plaques fendues, clinkers et pierres naturelles (sauf le marbre) sur le béton, le crépi, les chapes, les ouvrages de maçonnerie et les clinkers. Les dalles grand format prévues pour la pose sur le sol peuvent présenter des dimensions maximales jusqu'à 1000 x 1000 mm. Dans ce cas, observer les exigences plus élevées en termes de planéité du support.

En outre, il se prête à la pose rapide et à la réparation de revêtements en

céramique, également dans des chambres froides et dans des locaux industriels humides.

Le mortier-colle flexible rapide peut être utilisé en tant que mortier-colle à lit moyen ou à lit épais à l'intérieur et à l'extérieur.



Matériau :

Le mortier-colle rapide est une colle flexible de haute qualité à prise rapide pour carrelages. Il est lié au ciment, durcit hydrauliquement et est caractérisé par le fait qu'il est praticable et qu'il peut être jointoyé rapidement. Après durcissement, la colle résiste à l'eau, aux intempéries, à la chaleur et au gel. Le mortier-colle flexible rapide présente une faible teneur en chromates. C2 FT selon la norme DIN EN 12004.

Mise en œuvre :

Gâcher un sac de 10 kg de mortier-colle flexible rapide avec environ 2,5 l d'eau propre, tout en remuant constamment jusqu'à l'obtention d'un mortier-colle sans grumeaux. Ne pas gâcher plus de mortier que pouvant être mis en œuvre en l'espace de 30 minutes. Au bout d'un temps de maturation d'environ 5 minutes, remuer une nouvelle fois, puis mettre en œuvre.

Le mortier-colle doit être appliqué sur le support à l'aide d'un berthelet approprié et uniformément peigné de façon à assurer un collage sur toute la surface. Les surfaces ne doivent pas être plus grandes que la surface de carreaux pouvant être posés dans un lit de colle pâteux au cours du temps ouvert, c'est-à-dire avant la formation d'une peau. Gratter immédiatement le mortier-colle de pose dépassant dans les joints, à concurrence d'au moins l'épaisseur du carreau. Au bout d'un temps de prise de 2 heures environ, les carreaux peuvent être jointoyés. En présence de carreaux et de dalles grand format et/ou de couches de matériau plus épaisses du mortier-colle, prévoir des temps de séchage plus longs.

Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes et du support inférieures à 5 °C. Protéger la surface traitée contre une déshydratation trop rapide (due, par exemple, au rayonnement du soleil ou aux courants d'air) et contre le gel et les précipitations.

Temps de mise en œuvre / de durcissement :

Le temps de mise en œuvre à +20 °C est de 30 minutes environ. En fonction de la température, les carrelages posés sont praticables et peuvent être jointoyés au bout de 2 heures environ.

Mortier-colle flexible rapide

Consommation :

La consommation dépend du format des carreaux et de l'épaisseur d'application (denture) :

Format	Denture	Consommation
Carreaux	4 x 4 x 4 mm	env. 1,8 kg/m ²
Dos profilé	6 x 6 x 6 mm	env. 2,5 kg/m ²
En tant que mortier-colle à lit moyen	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m ²

Support :

Le support doit être ferme, résistant aux charges, indéformable et exempt de poussières, de souillures, d'huile, de graisse et d'éléments détachés. Les supports fortement absorbants doivent être préhumidifiés ou prétraités par une émulsion adhérente. Les couches de peinture doivent être poncées ou décapées et essuyées. Les surfaces irrégulières, souples et déformables par l'humidité, parmi lesquelles le bois et les crépis friables, ne conviennent pas.

Stockage :

Au sec et conformément aux prescriptions.

Composition :

Ciment, additifs, adjuvants

Conditionnement :

Sac de 10 kg

Remarque :

Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. Respecter les consignes de sécurité indiquées sur le sac.

Ce produit contient du ciment et présente une réaction alcaline à l'humidité/l'eau. Une protection de la peau et des yeux est donc indispensable. En cas de contact avec la peau, toujours rincer à l'eau propre. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Voir également les informations imprimées sur le sac.

Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques résultant du perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter notre Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb