

Joint pour carrelage

Mortier-barbotine de jointoiment de haute qualité pour des largeurs de joint jusqu'à 5 mm. Peut être mis en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaine d'utilisation :

Le joint pour carrelage s'utilise à l'intérieur et à l'extérieur et se prête au jointoiment de carrelages et de dalles en céramique, ainsi qu'au jointoiment de mosaïques en verre ou autres et de carreaux en pierre naturelle à pores fermés. Le joint pour carrelage peut être utilisé pour des largeurs de joint jusqu'à 5 mm au maximum.

Matériau :

Mortier-barbotine de jointoiment de haute qualité, teinté, lié au ciment et à durcissement hydraulique. Le joint pour carrelage a une faible teneur en chromates.

Mise en œuvre :

Gâcher un sac de 5 kg de joint pour carrelage avec 1,5 l d'eau propre, tout en remuant constamment jusqu'à l'obtention d'un mortier sans grumeaux. Si nécessaire, doser encore pour obtenir la consistance souhaitée ; ne pas gâcher plus de mortier que pouvant être mis en œuvre en une heure.

Sur les carrelages de sol, appliquer le mortier transversalement par rapport au joint, en utilisant une raclette en caoutchouc. Jointoyer la surface murale à l'aide d'une taloche de jointoiment. Une fois que le mortier a pris, éliminer l'excès de matière. Les résidus de mortier doivent être éliminés à l'aide d'une éponge légèrement humide ou d'une taloche à éponge, en effectuant des mouvements circulaires. Après durcissement, polir l'ensemble du revêtement avec un chiffon doux et sec. Dans le cas d'une pose au sol, la surface doit être saupoudrée de joint pour carrelage sec immédiatement après l'application du mortier. Après le jointoiment, au bout de quelques minutes, la surface doit être lavée avec une éponge humide, puis polie.

Etant donné qu'il y a un risque de formation de résidus de mortier sur les surfaces poreuses et les vitrifications mates, nous conseillons d'effectuer dans ce cas un essai de jointoiment.

Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à + 5 °C. Protéger le revêtement venant d'être jointoyé contre une déshydratation trop rapide (éviter par exemple les courants d'air ou l'exposition au soleil), le gel et les précipitations.

Les joints de dilatation et de mouvement doivent être remplis d'une masse de jointoiment à élasticité permanente, p. ex. du silicone.

Temps de mise en œuvre / de durcissement :

Le temps de mise en œuvre à + 20 °C est de 1 à 2 heures environ.

En fonction de la température, les carrelages posés seront praticables au bout de 24 heures environ.

Consommation :

La consommation dépend du format des carrelages, de la largeur et de la profondeur des joints, elle est d'environ 0,2 à 1 kg par m².



Joint pour carrelage

Support :

Le support doit être bien sec avant le jointoiment. Les joints doivent être grattés et libérés du mortier de pose ou de la colle. Les supports ayant des pouvoirs d'absorption différents et les joints de largeur et de profondeur différentes peuvent conduire à la formation de taches. Le joint pour carrelage ne doit être utilisé que sur des carrelages à pores fermés.

Si la colle de carrelage durcit normalement, le mortier de jointoiment peut être mis en œuvre au plus tôt au bout de 2 jours, au bout de 24 heures environ dans le cas d'une colle flexible et, dans le cas d'une colle rapide, au bout de 2 heures environ.

Stockage :

à sec et conformément aux prescriptions.

Composition :

ciment, adjuvants.

Conditionnement :

gris :	sachet de 2 kg, sachet de 5 kg, sac de 20 kg
blanc :	sachet de 2 kg, sachet de 5 kg
beige :	sachet de 2 kg, sachet de 5 kg
gris argent :	sachet de 2 kg, sachet de 5 kg, sac de 20 kg

Remarque :

Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. Respecter les consignes figurant sur l'emballage.

Si l'on ajoute du ciment, le produit présente une réaction alcaline à l'humidité/l'eau. Une protection de la peau et des yeux est donc indispensable. En cas de contact avec la peau, toujours rincer abondamment à l'eau propre. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Cf. également les informations imprimées sur le sac.

Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour de plus amples informations, appeler le :
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb