

Colle de carrelage

Colle de carrelage de haute qualité pour carrelages et dalles, grès, plaques de construction légère ou autres. Peut être mise en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur.

Domaine d'utilisation :

La colle de carrelage est une colle de construction polyvalente résistant au gel. Pour le collage de carrelages, mosaïques, listels en grès, grès cérame, plaques fendues, clinker, pierres naturelles (sauf le marbre), plaques de construction légère. Sur béton, enduit, chape, plaques de construction légère, plaques de placoplâtre et béton poreux. Utilisable comme mortier à lit moyen et pour l'égalisation de petites inégalités.

Matériau :

Colle de carrelage de haute qualité, liée au ciment et à durcissement hydraulique. Ce mortier-colle conserve longtemps sa plasticité et permet encore une correction des carreaux. Une fois durcie, la colle de carrelage résiste aux intempéries, à la chaleur et au gel. Elle est par conséquent idéale aussi bien pour les travaux à l'intérieur que pour les travaux à l'extérieur. La colle de carrelage a une faible teneur en chromates.

Mise en œuvre :

Gâcher un sac de 5 kg de colle de carrelage avec environ 1,1 l d'eau propre, tout en remuant constamment jusqu'à l'obtention d'un mortier sans grumeaux. Si nécessaire, doser encore pour obtenir la consistance souhaitée. Au bout d'un temps de maturation d'environ 15 minutes, remuer une nouvelle fois et mettre en œuvre. Ne pas gâcher plus de mortier que pouvant être mis en œuvre en 2 heures. Appliquer la colle de carrelage sur le support en utilisant un berthelet et la peigner uniformément. A ces fins, choisir une denture permettant un collage sur toute la surface. N'appliquer que la quantité de colle permettant de poser les carreaux dans un lit encore onctueux.

Ne pas mettre en œuvre à des températures ambiantes, du matériau et du support inférieures à + 5 °C. Protéger la surface traitée contre une déshydratation trop rapide (due, par exemple, au rayonnement du soleil ou aux courants d'air), le gel et les précipitations.

Temps de mise en œuvre / de durcissement :

Le temps de mise en œuvre à +20 °C est de 2 à 3 heures environ. En fonction de la température, les carrelages posés sont praticables au bout de 24 heures environ et peuvent être jointoyés au bout de 2 à 3 jours.

Consommation :

La consommation dépend du format des carreaux et de l'épaisseur d'application (denture):

Format	Denture	Consommation
Carreaux	4 x 4 x 4 mm	env. 1,8 kg/m ²
Dos profilé	6 x 6 x 6 mm	env. 2,5 kg/m ²
En tant que mortier-colle à lit moyen :	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m ²

Support :

Le support doit être ferme, résistant aux charges, indéformable et exempt de poussières, de souillures, d'huile, de graisse et d'éléments détachés. Les supports fortement absorbants doivent être pré-humidifiés. Les couches de peinture doivent être poncées ou décapées et essuyées. Les composants irréguliers, souples et déformables par l'humidité, parmi lesquels le bois et les crépis friables, ne conviennent pas.



Colle de carrelage

Stockage :

à sec et conformément aux prescriptions.

Composition :

ciment, additifs, adjuvants.

Conditionnement :

sachet de 5 kg

sac de 25 kg

Remarque :

Les caractéristiques techniques se rapportent à 20 °C et à une humidité relative de l'air de 65 %. Respecter les consignes de sécurité figurant sur le sac.

Ce produit contient du ciment et présente une réaction alcaline à l'humidité/l'eau. Une protection de la peau et des yeux est donc indispensable. En cas de contact avec la peau, toujours rincer abondamment à l'eau propre. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. Cf. également les informations imprimées sur le sac.

Les indications se basent sur de nombreux essais et sur une longue expérience pratique. Elles ne sont cependant pas valables pour chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques impliquées par le perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour de plus amples informations, appeler le :
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Berne

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb