

## Primaire silicone

Améliore l'adhérence des masses d'étanchéité en silicone de PROBAU sur les baignoires en acrylique, sur le verre, sur les métaux (aluminium, acier, acier VA, zinc, fer-blanc) ou sur les matières plastiques (ABS, PVC dur, PA 6.6, GFK, SMC, PUR). Ne forme pas de peau, sèche sans résidus.

### Application :

Pour le prétraitement de supports non absorbants.

Nettoyer le support. Appliquer une couche de primaire silicone sur les flancs secs des joints en utilisant un pinceau ou un chiffon (sans fibres).

Le temps de séchage complet est de 10 minutes environ.

Le collage suivant doit avoir lieu au plus tard au bout de 24 heures.

Le temps d'aération ne doit pas être trop court. En cas d'utilisation sur des

supports poreux, le séchage peut s'avérer difficile lors du collage suivant. Effectuer impérativement un test d'aptitude et de compatibilité si les matériaux sont neufs ou inconnus.

### Matériau :

Résine artificielle à base de solvants

Couleur transparente-jaunâtre

Consistance faible

Densité à + 20°C 0,8 g/cm<sup>3</sup>

### Support :

Le support doit être sec, exempt de souillures, d'huile et de graisse et libéré de parties non adhérentes.

### Stockage :

Au sec et à l'abri du gel (pas en dessous de 10 degrés Celsius).

### Consommation

20 à 40 g/m<sup>2</sup>

### Contenance :

100 ml

### Date limite de conservation :

Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications imprimées sur l'emballage.

### Élimination :

Seule une boîte entièrement vide peut être recyclée.

**Nous n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences.**

### Remarque :

Respecter les consignes figurant sur l'emballage.



## Primaire silicone

Les indications reposent sur des essais d'envergure et de larges expériences pratiques. Elles ne sont cependant pas applicables à chaque cas particulier. C'est la raison pour laquelle nous conseillons d'effectuer le cas échéant des essais d'application. Sous réserve de modifications techniques résultant d'un perfectionnement. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent.

Pour toutes autres informations, veuillez contacter :  
Service d'assistance téléphonique : 0049 (0) 180/3 000 462

**BAHAG AG**  
Postfach 100561  
D-68005 Mannheim

**BAUHAUS SCHWEIZ AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp / Berne

**BAHAG AG**  
Postfach 4000  
A-4600 Wels

**BAUHAUS ZAGREB k.d.**  
Škorpi Kora 27  
HR-10000 Zagreb