

Colla flessibile rapida

Colla per piastrelle di elevata qualità, a lega rapida per piastrelle da parete e da pavimento. Per l'uso sia in ambienti interni che esterni.

Destinazione d'uso:

La colla flessibile rapida è indicata per l'incollaggio di piastrelle, pannelli, mosaici, pietrisco, piastrelle doppie, piastrelle Klinker e mattoni in pietra naturale (escluso il marmo) su calcestruzzo, intonaco, massetto, muratura e Klinker. Come piastrelle di grande formato, sul pavimento possono essere posate formati di max. 1000 x 1000 mm. In questo caso è necessario garantire maggiori requisiti posti alla planarità del fondo. Inoltre è indicata per la posa rapida e la riparazione di rivestimenti in ceramica anche in celle frigorifere e ambienti commerciali umidi. La colla flessibile rapida è impiegabile come malta di allettamento sottile e media in ambienti interni ed esterni.



Materiale:

La colla flessibile rapida è una colla per piastrelle di elevata qualità a lega rapida. È cementizia, indurisce idraulicamente e si contraddistingue per la sua rapida possibilità di calpestabilità e di isolamento. Dopo l'indurimento la colla flessibile è resistente all'acqua, agli agenti atmosferici, al calore ed al gelo. La Colla flessibile rapida ha un basso tasso di cromato. C2 FT secondo DIN EN 12004.

Lavorazione:

Mescolare la colla flessibile rapida con ca. 2,5 l di acqua pulita per ogni confezione da 10 kg mescolando continuamente fino ad ottenere una malta priva di grumi. Non mescolare più di tanta malta quanto possano essere posate piastrelle in 30 minuti. Dopo un tempo di riposo di ca. 5 minuti, mescolare nuovamente e successivamente lavorare.

La malta di posa viene applicata sul fondo con una spatola dentata idonea e stesa in modo uniforme, in modo da garantire un incollaggio su tutta la superficie. Le superfici devono avere una misura tale da poter posare le piastrelle in un piano di colla pastoso entro il tempo indicato – quindi prima della formazione della pellicola. Rimuovere la malta di posa fuoriuscita dalle fughe subito portandola allo spessore delle piastrelle. Dopo un tempo di presa di ca. 2 ore il rivestimento di piastrelle può essere stuccato. Nel caso di piastrelle e lastre dal formato grande e/o spessori maggiori della malta collante, devono essere previsti dei tempi di asciugatura maggiori.

Non eseguire il trattamento in presenza di temperature dell'aria e del fondo inferiori a + 5 °C. Proteggere le superfici appena posate da una disidratazione troppo rapida (ad es. esposizione ai raggi solari o correnti d'aria), il gelo e la pioggia.

Tempi di lavorazione/indurimento:

Il tempo di lavorazione a + 20 °C è di ca. 30 minuti. Il base alla temperatura, il rivestimento di piastrelle è calpestabile e stuccabile dopo ca. 2 ore.

Consumo:

Il consumo si basa sul formato della piastrella o lo spessore di applicazione (dentatura):

Formato	Dentatura	Consumo
Piastrelle	4 x 4 x 4 mm	ca. 1,8 kg/m ²
Lato posteriore profilato	6 x 6 x 6 mm	ca. 2,5 kg/m ²
Come malta di allettamento	8 x 8 x 8 mm	≥ 4 kg/m ²

Colla flessibile rapida

Fondo:

Il fondo deve essere solido, resistente, stabile nella forma e privo di polvere, sporco, olio, grasso e parti staccate. Umidificare i fondi molto assorbenti oppure pretrattarli con l'emulsione adesiva. I rivestimenti di pitture devono essere levigati o decapati e rimossi con un panno. Non indicati sono elementi irregolari, flessibili e deformabili a causa dell'umidità quali ad es. legno ed intonaci marci.

Conservazione:

Conservare in luogo asciutto ed a regola d'arte.

Composizione:

Cemento, supplementi, additivi

Fornitura:

Sacco da 10 kg

Avvertenza:

I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell'aria. Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate sul sacco.

Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l'umidità/acqua. Proteggere pertanto la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb