

Supercolla flessibile

- A polvere ridotta
- Altamente flessibile
- Fino al 30% di maggiore resa
- ideale per pietrisco/gres di grande formato
- Colla per incasso sottile/medio
- per parete/pavimento, interni/esterni
- per piastrella su piastrella
- per riscaldamento a pavimento
- anche per massetto di anidride/asfalto colato



Applicazione:

La supercolla flessibile PROBAU è una colla per incasso sottile/media a riduzione di polvere ed altamente flessibile. Rispetto alle colle flessibili comunemente in commercio ha una resa fino al 30 % in più. Grazie alla sua elevata forza adesiva ed il lungo tempo di lavorazione (ca. 30 minuti) la supercolla flessibile è indicata per mattoni / pietrisco di grande formato per pareti e pavimenti. Come piastrelle di grande formato, sulle pareti possono essere posati formati di max. 2500 x 1250 mm e sui pavimenti formati di max. 600 x 1200 mm. In questo caso è necessario garantire maggiori requisiti posti alla planarità del fondo. Aderisce su calcestruzzo, intonaco, massetto di anidride, asfalto colato, murature, pannelli di cartongesso e calcestruzzo leggero, nonché per piastrelle su piastrelle. Indicato anche per riscaldamenti a pavimento, balconi e facciate. Per l'uso in ambienti interni ed esterni. Antigelo e impermeabile dopo l'indurimento. C2TE secondo DIN EN 12004. S1 secondo DIN EN 12002. La supercolla flessibile ha un basso tasso di cromato.

Fondo:

Il fondo deve essere resistente, stabile nella forma, asciutto, pulito, privo di olio, pitture e polvere. Rimuovere le parti staccate. In caso di fondi molto assorbenti è necessario un pretrattamento con l'emulsione adesiva PROBAU. I fondi lisci e non assorbenti (ad es. vecchio rivestimento di piastrelle) devono essere ben puliti prima di procedere con l'applicazione. Sul fondo non devono aderire residui di detersivi. Si consiglia un pretrattamento con il primer al quarzo PROBAU.

Lavorazione:

Lavorazione: Mescolare la supercolla flessibile PROBAU insieme ad acqua pulita (ca. 7,2 l per confezione da 20-kg) fino ad ottenere una malta priva di grumi. Dopo un tempo di riposo di ca. 3 minuti, mescolare nuovamente e lavorare in ca. 4 ore. Non diluire la malta già indurita con acqua o mischiarla con polvere secca. La malta collante viene applicata sul fondo con una spatola dentata e stesa in modo uniforme, in modo da garantire un incollaggio su tutta la superficie. Posare le piastrelle solo nella colla fresca. In ambienti soggetti all'acqua (piscina, terrazza, balcone, ecc.) e nel caso di piastrelle di grande formato è necessario garantire un incollaggio privo di cavità. A tal fine la colla deve essere applicata anche sul lato posteriore dei pannelli o delle piastrelle (procedimento Battering-Floating). Nel caso di piastrelle e lastre di grande formato è necessario lavorare con cunei per fissare la posizione nell'area della parete. In caso di incollaggio su riscaldamenti a pavimento, questi devono essere prima spenti. La lavorazione può avvenire quando il fondo ha raggiunto la temperatura ambiente. In base alla temperatura dell'aria, del materiale e del fondo, nel caso delle piastrelle da pavimento è possibile procedere con la stuccatura dopo ca. 12 ore, mentre nel caso delle piastrelle da pavimento dopo ca. 24 ore. Nel caso di piastrelle e lastre dal formato grande e/o spessori maggiori della malta collante, devono essere previsti dei tempi di asciugatura maggiori. Non effettuare la lavorazione in presenza di una temperatura dell'aria e del fondo inferiore a +5 °C. Proteggere la colla fresca da un'asciugatura troppo rapida, dal gelo e dalla pioggia.

Supercolla flessibile

Conservazione:

Conservare in luogo asciutto ed a regola d'arte.

Consumo:

Il consumo si basa sul formato della piastrella o lo spessore di applicazione (dentatura):

| Formato | Dentatura | Consumo |
|----------------------------|--------------|---------------------------|
| Mosaico | 3 x 3 x 3 mm | ca. 0,9 kg/m ² |
| Piastrelle | 4 x 4 x 4 mm | ca. 1,2 kg/m ² |
| Lato posteriore profilato | 6 x 6 x 6 mm | ≥ 1,8 kg/m ² |
| Come malta di allettamento | 8 x 8 x 8 mm | ≥ 2,4 kg/m ² |

Fornitura:

Sacco da 20 kg

Avvertenza:

I valori tecnici riportati si riferiscono a 20 °C / 65 % di umidità relativa dell'aria.

Rispettare le avvertenze di sicurezza riportate sul sacco.

Questo prodotto contiene cemento e reagisce in modo alcalico con l'umidità/acqua. Proteggere pertanto la pelle e gli occhi. In caso di contatto sciacquare con molta acqua. Contattare un medico in caso di contatto con gli occhi. Vedi etichetta sul sacco.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo sviluppo del prodotto. Per quant'altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:

Linea riservata al servizio assistenza: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb