

Битумное толстослойное покрытие

Однокомпонентное, не содержащее растворитель, битумное толстослойное покрытие для герметизации строительных конструкций, соприкасающихся с землёй.

Применение:

Битумное толстослойное покрытие предназначено для защиты соприкасающихся с землёй конструкций от почвенной влаги, не давящей воды и скапливающихся грунтовых вод. Наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности, предназначено для наружных и внутренних работ.

Материал:

Битумное толстослойное покрытие PROBAU - это высококачественный однокомпонентный герметик на битумно-каучуковой основе. Эластичный и легко наносимый материал благодаря полистирольной добавке. Возможно перекрытие трещин шириной до 5 мм с наложением тканевой прокладки. Стойкое покрытие, безвредное для грунтовых вод.

Основание:

Можно наносить на неоштукатуренную кирпичную кладку, на штукатурку группы раствора Р II и Р III, наливной пол и бетон. Основание должно быть способным нести нагрузки, сухим на поверхности, незамёрзшим и чистым. Удалите рыхлые частицы. Штукатурка должна быть твёрдой.

На всех внутренних углах и в местах соединения стен с полом нужно сделать закругления из раствора группы MG III. Не скошенные наружные углы усилить полосами из стеклоткани.

На неоштукатуренной кирпичной кладке заделать подходящим раствором открытые швы шириной > 5 мм.

Расход:

Битумное толстослойное покрытие PROBAU готово к применению. В зависимости от наличия воды в грунте требуется следующее количество:

Герметизация от	Толщина слоя	Расход
влажного грунта	4 мм	4 л/м ²
не давящей воды	6 мм	6 л/м ²
скапливающихся грунтовых вод*	6 мм	6 л/м ²

* При нагрузке скапливающимися грунтовыми водами: герметизация с тканевой подкладкой по всей поверхности

При расходе 6 л/м² получается сухой слой толщиной около 4,8 мм, при 4 л/м² - около 3,3 мм.

Исполнение:

Кельмой и гладилкой нанесите битумное толстослойное покрытие PROBAU равномерным слоем. Толщина слоя выбирается в зависимости от наличия воды в грунте (см. расход). Покрытие наносится в два слоя. Нанесение первого слоя осуществляется как покрывающее всю поверхность заполняющее или "царапающее" шпаклевание. После высыхания (около 24 часов) выполняется нанесение второго слоя требуемой толщины (см. расход). При наличии скапливающихся грунтовых вод в покрытие нужно заложить стеклоткань.



Битумное толстослойное покрытие

Свежее нанесённое покрытие защищайте от дождя в течение 2 часов. Время высыхания готового покрытия зависит от влажности воздуха, температуры и количества наносимого материала. Время полного высыхания составляет не менее 3 дней. Только после этого можно засыпать котлован грунтом. Нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже +5 °C и при сильном солнечном излучении.

Свежий материал растворяется водой. Затвердевшее толстослойное покрытие можно удалить только механически или растворителем. Примите необходимые меры, чтобы не допустить воздействие на готовое покрытие с обратной стороны, что ведёт к таким повреждениям, как вымывание или образование пузырей. Не допускайте точечную нагрузку на покрытие. Не оставляйте готовое покрытие долгое время открытым, при необходимости предусмотрите защитные меры. Не допускайте попадания в руки детей. Не допускайте попадания в канализацию.

Диапазон температуры при нанесении:

> +5 °C ... +35 °C.

Хранение:

в сухом, пригодном для хранения месте

Состав:

битум, полимеры, наполнители

Упаковка:

ведро 10 литров, 25 литров

Примечание:

Соблюдайте правила техники безопасности, приведённые на упаковке.

Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие условия.

Дальнейшая информация:

сервисная горячая линия: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb