

Нивелирующая шпаклёвка

Саморастекающаяся, высококачественная выравнивающая смесь для пола, для выравнивания неровностей до 10 мм. Применяется для внутренних и наружных работ.

Назначение:

Нивелирующая шпаклёвка представляет собой саморастекающуюся массу, выравнивающую неровности основания (наливной пол, бетон). На затвердевшую массу можно класть керамическую плитку, тонкий природный камень, а также напольную плитку, паркет, ковровые и полимерные напольные покрытия.

Материал:

Нивелирующая шпаклёвка улучшена полимерами, легко укладывается, самовыравнивается и устойчива к роликам стульев. После затвердения без напряжений и трещин выравнивающая масса становится морозостойкой. Нивелирующая шпаклёвка является цементосвязанным, гидравлически твердеющим и содержащим мало хроматов материалом.

Основание:

Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки и беспыльным. Удалите грязь, масло, рыхлые частицы и старую краску. Бетонные основания должны быть впитывающими и не содержащими цементного клея (затрите при необходимости). Для предотвращения образования пузырей предварительно смочите обычные бетонные основания и наливные полы или, также как и гладкие, невпитывающие основания, обработайте адгезионной эмульсией. Нанесите нивелирующую шпаклёвку на ещё влажную грунтовку. Соседние конструкции, например, стены, заклейте малярной лентой. Не подходят упругие поверхности и основания, деформируемые под действием влаги, такие как дерево.

Исполнение:

При постоянном перемешивании приготовьте текучую смесь без комков из 20-килограммовой упаковки нивелирующей шпаклёвки с 6 литрами воды. Сначала налейте 2/3 указанного выше количества воды в бадью, замесите раствор, затем долейте оставшуюся воду и перемешайте смесь. Оставьте нивелирующую шпаклёвку "созревать" на 5 минут, затем ещё раз перемешайте.

Обязательно соблюдайте соотношение компонентов смеси в т.ч. при частичных замесах, так как от этого зависит качество и применяемость раствора.

Вылейте выравнивающую массу на пол и равномерно распределите резиновым скребком по основанию. Для удаления пузырей рекомендуется после распределения раствора по полу удалить из него воздух жёсткой уличной щёткой или игольчатым катком. Общая толщина слоя не должна превышать 10 мм. Выравнивающая масса разглаживается сама.

Шпаклёвку нельзя применять при температуре воздуха, материала и основания ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Защитите свежий слой нивелирующей шпаклёвки от быстрого обезвоживания (не допускайте воздействия солнечных лучей и сквозняков), мороза и осадков.

Компенсационные и деформационные швы на основании должны быть также перенесены и на шпаклёвку.



Нивелирующая шпаклёвка

Время применения / твердения:

Время применения при + 20 °С составляет около 2 часов. По выравнивающей массе можно ходить через 24 часов. Через 3 дня можно укладывать плитку. Укладка паронепроницаемых покрытий и паркета осуществляется через 4 недели.

Расход:

На каждый миллиметр слоя на одном м² поверхности требуется примерно 1,3 кг сухой шпаклёвки. Расход мешка 20 кг нивелирующей шпаклёвки при слое 0 - 10 мм (ориентировочные значения)

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| Толщина слоя (мм) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Мешок шпаклёвки на площадь (м²) | 7 | 3,4 | 2,4 | 1,8 | 1,4 |

Хранение:

В сухом, пригодном для хранения месте.

Состав:

Цемент, наполнители, добавки.

Упаковка:

мешок 20 кг

Примечание:

Технические характеристики приведены для 20 °С / 65 % относительной влажности воздуха.

Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке.

Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу. Смотрите также инструкции на упаковке.

Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие условия.

Дальнейшая информация:

сервисная горячая линия: 0049 (0) 180/3 000 462

BAHAG AG
Postfach 100561
D-68005 Mannheim

BAUHAUS SCHWEIZ AG
Sägetstrasse 5
CH-3123 Belp / Bern

BAHAG AG
Postfach 4000
A-4600 Wels

BAUHAUS ZAGREB k.d.
Škorpi Kora 27
HR-10000 Zagreb