

**PROBAU®**

**PROBAU®**

**PROBAU®**

**DEU Nivellierspachtel**

**Anwendung:** PROBAU Nivellierspachtel ist eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse, die Unebenheiten im Untergrund (Estrich, Beton) planieren ausgleicht. Die ausgehärtete Ausgleichsmasse kann mit Fliesen, dünnen Natursteinen sowie Bodenplatten, Parkett, Teppich- und Kunststoffböden belegt werden. Max. 10 mm Schichtdicke. Innen und außen verarbeitbar.

**Untergrund:** Der Untergrund muss fest, tragfähig und staubfrei sein. Schmutz, Öl, Fett und lose Teile sowie alte Anstriche entfernen. Untergründe voranmassen mit PROBAU Haftemulsion. In die noch matschliche Grundierung wird der Nivellierspachtel eingearbeitet. Angrenzende Bauteile z. B. Wände mit einem flexiblen Randstreifen versehen. Nicht auf flexiblen Untergründen.

**Verarbeitung:** Der Nivellierspachtel ist unter ständigem Rühren mit ca. 6 l Wasser pro 20-kg-Gehälde zu einem knollfreien, fließfähigen Mortel anzumischen. Dazu 2/3 Wassermenge in den Mörtelbelag vorgeben, das Material durchmischen und anschließend das restliche Wasser dazugeben und durchquirlen. Nivellierspachtel ca. 5 Minuten reifen lassen und nochmals kurz durchmischen. Die Ausgleichsmasse auf den Boden gießen und mit einem Gummischieber gleichmäßig auf den Untergrund verteilen. Zur Verhinderung der Blasenbildung empfiehlt es sich nach Verteilen der Masse diese mit einem harten Straßenbesen oder einer Stachelwalze zu entlüften. Die Gesamtauftragsdicke von 10 mm darf nicht überschritten werden. Nach 3 Tagen können Fliesen und Platten verlegt werden. Die Verlegung von dampfdichten Belägen und Parkett erfolgt nach 4 Wochen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C. Vor zu schneller Austrocknung schützen.

**Verbrauch:** Pro Millimeter Auftragsdicke werden je m² Fläche ca. 1,3 kg Trockenmörtel benötigt.

**Lagerung:** Trocken und sachgerecht.

**FRA Enduit de nivellement**

**Utilisation :** L'enduit de nivellement PROBAU est une masse d'égalisation fluide qui aplani les irrégularités (chape, béton) Une fois durcie, la masse d'égalisation peut être recouverte de carrelage, de pierres naturelles fines, de plaques de sol, de parquet, tapis et linoléum. Max. 10 mm d'épaisseur de couche. Pour l'intérieur et l'extérieur.

**Support :** Le support doit être solide, stable et propre. Enlever toute trace de poussière, d'huile, de graisse ainsi que les parties séparées et les traces de peinture. Pré-humidifier les supports avec l'émulsion adhésive PROBAU. Appliquer le mortier de nivellement dans la couche de fond encore humide. Protéger les constructions alentours, par ex. les murs avec une bande flexible. Ne pas appliquer sur des supports flexibles.

**Mise en oeuvre :** Mélanger l'enduit de nivellement de façon régulière à env. 6 l d'eau pour 20 kg de produit jusqu'à obtention d'un mortier sans grumeaux et fluide. Rajouter 2/3 d'eau dans le seau à mortier, mélanger et verser le reste de l'eau et mélanger. Laisser reposer le mortier de nivellement env. 5 minutes et mélanger à nouveau. Verser la masse d'égalisation sur le sol et la répartir régulièrement sur le sol à l'aide d'une radette en plastique. Pour éviter la formation de cloques, il est recommandé de purger la masse à l'aide d'un balais dur ou d'un rouleau barbelé. L'épaisseur maximale de 10 mm ne doit pas être dépassée. Le carrelage et les plaques peuvent être posés après 3 jours. La pose de revêtements et parkets étanches à la vapeur ne peut être effectuée qu'après 4 semaines. Ne pas travailler par une température de l'air et du support inférieure à +5 °C. Protéger le mortier frais du dessèchement, du gel et des intempéries.

**Rendement :** Il faut env. 1,3 kg de mortier par m² par mm d'épaisseur de couche.

**Stockage :** Au sec et conformément aux spécificités.

**HRV Masa za niveliranje**

**Primjena:** PROBAU masa za niveliranje je samonivelirajuća masa koja izjednačava neravnine u podlogama (ještiri, beton). Na svrdnutu masu za izravnavanje mogu se položiti pločice, tanki prirodni kamen kao i podne ploče, parket, tepih i plastični podovi. Maksimalna debljina sloja 10 mm. Za unutarnje i vanjske radove.


**Podloga:** Podloga mora biti čvrsta, nosiva i bez prašine. Prijavaštinu, ulje, masnoću i neprirodne dijelove kao i stare premaze odstraniti. Podloge prethodno navlažiti sa PROBAU vezivnim premazom. Masa za niveliranje se ugrađuje u još lagano navlaženi temeljni premaz. Na okolnim građevinskim elementima, na primjer zidovima, učvrstiti fleksibilne rubne trake. Ne vršiti obradu na fleksibilnim podlogama.

**Priprema:** Masu za niveliranje zamiješati sa ca. 6 l vode po pakovanju od 20-kg dok se ne stvori tekući mort bez grudvica. Prethodno uliti 2/3 količine vode u korigo za zbuču, materijal promiješati i nakon toga dodati ostalu vodu i zmiješati električnom miješalicom. Masu za niveliranje staviti cca. 5 minuta i onda još jednom kratko promiješati. Nivelirajuća masu uliti na pod i gumenim brisačem razvući ravnomjerno na podlozi. Za sprječavanje stvaranja mjehurica preporučuje se nakon raspodjele mase istu odraziti tvrdom uličnom metlom ili igličastim valjkom. Ukupna debljina nanosa od 10 mm se ne smije prekoračiti. Nakon 3 dana mogu se položiti pločice i ploče. Polaganje paronепропусnih obloga i parketa odgođuje nakon 4 tjedna. Ne vršiti obradu kod temperature zraka i podloge ispod +5 °C. Zaštititi od prebrzog sušivanja.

**Potrošnja:** Po milimetru debljine nanosa potrebno je cca. 1,3 kg suhog morta po m² površine.

**Skladistenje:** Primjereno i na suhom.

Schichtdicke (mm) / Épaisseur de couche (mm) / Površina po vreci (mm)	Fläche je Sack (m²) / Surface par sac (m²) / Površina po vreci (m²)
2	7
4	3,4
6	2,4
8	1,8
10	1,4



Hergestellt für:  
**BAUHAUS (Schweiz) AG**  
Sägetstrasse 5  
CH-3123 Belp/Bern

Service-Hotline:  
0049 (0)1 80/3 00 04 62  
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.  
www.probau.eu

Der Hersteller dieses  
Produktes ist zertifiziert  
nach Qualitätsnorm  
DIN EN ISO 9001.

**Nur im BAUHAUS®**

**Nivellierspachtel**

**20 kg**

**Nivellierspachtel**  
**PNSP 20**

**Für innen und außen**  
**Nach 24 Stunden begehrbar**  
**Auftragsdicke bis 10 mm**



**Enduit de nivellement**  
**Masa za niveliranje** **20 kg**

**Zusätzlich empfehlen wir**  
**PROBAU Haftemulsion**

**PROBAU®**

**Nivellierspachtel**  
**PNSP 20**

**20 kg**

**Enduit de nivellement**  
**Masa za niveliranje**

