

# PROBAU®

## Sanitär- Silikon eco® 100% Premium Silikon

Schimmelschutz  
Auch für Acrylwannen  
Farbecht/UV-beständig



## Silicone sanitaire eco® Silikon za sanitarije eco®



310 ml



### DEU Sanitär-Silikon eco®

Hochwertiger, einkomponentiger, elastischer Fugendichtstoff auf Silikonbasis (essigvernetzt) für den Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist zinnfrei und sehr emissionsarm. **Verwendungsbereich:** PROBAU Sanitär-Silikon wird bevorzugt für Bewegungsstöße im Küchenbereich (Abdichtungen von Badewannen, Wasch- und WL-Böcken) sowie als Dichtfugenmasse an Fliesen vielseitig eingesetzt. PROBAU Sanitär-Silikon ist ebenso für Anschlussungen im Baubereich geeignet. Der Fugendichtstoff haftet auf vielen Untergründen wie Glas, glasierte Oberflächen, Emaille, Porzellan, Fliesen. **Werkstoff:** Für die dauerhafte Abdichtung von Fugen im Acryl- und Duschwannenbereich vorab Silikon-Voranstrich verwenden. PROBAU Sanitär-Silikon hält Kontakt mit Lufftechtigkeit aus. Der Fugendichtstoff ist nicht überstreichen. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen. **Untergrund:** Die Fugenflanken müssen trocken, sauber, öl- und fettfrei sowie tragfähig sein. Reichweite ca. 8-9 m bei 6 x 6 mm. **Verarbeitungstemperatur:** +5°C bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). **Haftbildungszzeit:** nach ca. 5-10 Min. **Aushärtung:** ca. 2 mm/pro Tag (je nach Schichtstärke, Luftfeuchtigkeit und Temperatur). **Temperaturbeständigkeit:** -40° bis +180°C. **Farbe:** siehe Aufdruck. **Hinweise:** Zur Vermeidung einer Drehflankenhärtung bei tiefen Fugen sollte PROBAU Sanitär-Silikon unter Verwendung von Fugenunterfüllprofil verarbeitet werden. Fugendichtstoff vor Haftbildung mit einem mit PROBAU Fugen Finish befeuchteten Glättwerkzeug abziehen. **Achtung:** PROBAU Sanitär-Silikon ist nicht geeignet für Anwendungen auf Beton, Naturstein, Blei, Kupfer, verzinkten Stahl, PP, PE, PMMA, PC, PTFE und Bitumenuntergründen. Nicht geeignet für den Aquarienbau. **Lagerung:** kühl und trocken. **Mindesthaltbarkeitsdatum:** in ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungdatum, siehe Stempelabdruck. **Outstanding:** Nur restentlastete Gebinde ist recyclingfähig. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen wird keine Haftung übernommen.

### F Silicone sanitaire eco®

Masse d'étanchéité élastique de haute qualité pour joints, à un composant, à base de silicium (réticulée au vinaigre), pour les zones intérieures et extérieures. Le produit ne contient pas d'étain et présente une très faible émissivité. **Dominé d'utilisation:** Le silicone sanitaire PROBAU s'utilise de préférence pour les joints de mouvement dans la zone sanitaire (étanchéification des baignoires, des lavabos et des cuvettes WC), de même qu'en tant que masse d'étanchéification et pour joints de carrelage. Le silicone sanitaire PROBAU est également utilisable pour les joints de raccordement dans le domaine de la construction. La masse d'étanchéité pour joints adhère sur différents supports tels que verre, surfaces vitrifiées, émail, porcelaine, carrelages. **Matériau:** Pour assurer une étanchéification durable des joints des baignoires et des bacs de douche en acrylique, utiliser préalablement le primaire silicium. Le silicone sanitaire PROBAU durcit sous l'effet de l'humidité ambiante. La masse d'étanchéité pour joints ne peut pas être peinte. Il est conseillé de procéder à des contrôles d'adhérence avant toute utilisation. **Support:** Les flans des joints doivent être secs, exempts de souillures, d'huile et de graisse et résister aux charges prévues. **Rendement:** 8 à 9 m environ pour 6 x 6 mm. **Température de mise en œuvre :** +5°C à +40°C (optimal: +5°C à +20°C). **Temps de formation d'une peau :** au bout d'environ 5 à 10 minutes. **Durcissement complet :** environ 2 mm par jour (en fonction de l'épaisseur de couche, de l'humidité ambiante et de la température). **Résistance aux températures :** -40°C à +180°C. **Couleur :** Voir l'étiquette. **Remarques:** Pour éviter une adhérence sur les trois flans, dans le cas de joints profonds, le silicone sanitaire PROBAU doit être mis en œuvre avec un profil de caoutchouc. Avant la formation d'une peau, lisser la masse de jointement avec la spatule et utiliser le produit de finition de joints « PROBAU Fugen Finish ». **Attention:** Le silicone sanitaire PROBAU ne se prête pas à des applications sur du béton, de la pierre naturelle, du plomb, du cuivre, de l'acier galvanisé, du PP ou PE, du PMMA, du PC, du PTFE et du bitume. Il ne peut pas être utilisé pour la construction d'aquariums. **Date limite de consommation :** Dans l'emballage d'origine non entamé pendant 24 mois à partir de la date de fabrication, voir les indications sur le cachet. **Stockage :** Au frais et au sec. **Élimination :** Seule une carte rouge entièrement verte peut être recyclée. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs techniques d'utilisation et leurs conséquences.

### HR Silikon za sanitarije eco®

Viskoskvalitetno, jednokomponentno, elastično bitvilo za reške na bazi silikona (umeđuvanje octom) za zatvaranje i otvaranje prostora. Proizvod je sadrži kositar i niske je razine emisija. **Svrha uporabe:** silikon za sanitarije PROBAU primjenjuje se u adaptaciji trgovina i interjera, za dilatacijske reške u području sanitarija (otvrijenje kada, umirovljena i WC-a) te kao masu za trvljivanje reški u pločicama. Silikon za sanitarije PROBAU prikladan je i za pokrijuće reške u graditeljstvu. Bitvilo za reške prijala na mnoge podloge kako su staklo, glazirane površine, emajl, porculan, pločice. **Materijal:** za trajno trvljivanje reški u području akrilnih kada i tuk kada prethodno upotrijebite pripremni premaz za silikon. Silikon za sanitarije PROBAU stvarljiva se u dodiru u vlagom iz zraka. Bitvilo za reške ne smije se premašivati. Preporučujemo da se pririje primjene prijanjaju. **Podloga:** bočni strani reški moraju biti čisti i masi. Domet je 8-9 m kod 6 x 6 mm. **Temperatura obrade:** +5°C do +40°C (optimalno +5°C do +20°C). **Vrijeme stvaranja kožice:** nakon oko 5 - 10 min. **Strvnjak:** vidljivo u obliku 2 mm/dan (ovisno o visini i sloju, vlažnosti zraka i temperaturi). **Otpornost na temperaturu:** -40°C do +180°C. **Kladištenje:** na suhom i hladnom mjestu. Boja: vidljivi otkazi. **Napomena:** uživo izbjegavanja prijanjana na tri strane kod dubokih reški silikon za sanitarije PROBAU valja obraditi uz primjenu profila za popunjavanje reški. Bitvilo za reške prije stvaranja kožice skinite gladilicom na laviranom proizvodom PROBAU Fugen Finish. **Pozor:** Silikon za sanitarije PROBAU nije prikladan za primjenu na betonu, prirodnom kamenu, oluku, bakru, pocinčanu celiku, PP, PE, PMMA, PC, PTFE i bitumenskim podlogama. Nije prikladno za gradnju pokrivača. **Roč valjanosti:** u neotvorenoj originalnoj ambalaži 24 mjeseci od datuma proizvodnje, vidji otkaz pečata. **Zbrinjavanje otpada:** opravljiva je samo posve isprajnjenja ambalaža. Ne preuzimamo odgovornost za pogreške u primjeni i njihove posljedice.



Gilt nur für Österreich

## PSANSIE 310

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG  
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück Tel. +49 541 601-01  
Fax. +49 541 601-853  
info@quick-mix.de www.quick-mix.de

Service-Hotline: 0049 (0) 80/3000462  
9 Cent/Min. aus dem Festnetz,  
Mobilfunk max. 42 Cent/Min.  
www.probau.eu

Hergestellt für:

BAUHAUS (Schweiz) AG  
Sagelstrasse 5 • CH-3123 Belp/Bern

Der Hersteller dieses Produktes ist zertifiziert nach Qualitätsnorm DIN EN ISO 9001.



Nur im **BAUHAUS**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich. Verpackung oder Etikett bereithalten, nicht die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung verschütten. Bei Kontakt mit den Augen waschen. Bei Kontakt mit der Haut waschen. Bei Kontakt mit der Kleidung entfernen. Dieses Produkt enthält ein Biozidprodukt zum Schutz der getrockneten Schicht. Enthalt 2-(Octyl-2-hydroxyethyl)-3-(0,1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung unter Service-Hotline: +49 541 601-601. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récepteur ou l'étiquette. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement dans un endroit bien ventilé. Le produit contient un agent protecteur contre les champignons. Contient du 2-Octyl-2-hydroxyethyl-3-(0,1). Peut provoquer une réaction allergique. Conseil par notre service d'assistance téléphonique : +49 541 601-601. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Cívat izvan dobyta daje. Ako je potreba lečiarska pomoc, počasiti spremnik ili najlepši. Sprijediti do ruk, očíma, kozom ili objemom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Ovaj prozvod sadrži biocidni proizvod za zaštitu suhog sloja. Sadrži 2-(Octyl-2-hydroxyethyl)-3-(0,1). Može izazvati alergičnu reakciju.

Savjetovanja telefonskom linijom: +49 541 601-601. Sigurnosno-tehnicki list dostupan na zahtjev.

Hocheffizient Profi-Qualität  
Qualität professionelle hauentart effiziente visokoučinkovita profesionalna kvaliteta



14 Weitere Informationen zur Leistungserklärung unter www.probau.eu  
QUICK-110214-02-EN15651-1-2-3

EN 15651-1  
F-EXT-INT-CC  
EN 15651-2  
G-CC  
EN 15651-3  
S-XS1

